



NATURHAUS-Hartgrund

Produktinformation:	NATURHAUS- <i>Hartgrund</i> ist eine die Holzmaserung nicht anfeuernde Grundierung für wenig strapazierte Holzoberflächen, wie z.B. Schlaf- und Wohnzimmermöbel. Das Produkt ist frei von organischen Lösemitteln und deshalb für Allergiker besonders empfehlenswert. NATURHAUS- <i>Hartgrund</i> kann mit geeigneten wasserverdünnbaren Farbkonzentraten oder den meisten handelsüblichen Wasserbeizen abgetönt werden und ergibt eine dampfdurchlässige und offene-porige Oberfläche. Eingefärbter NATURHAUS- <i>Hartgrund</i> muss frisch verarbeitet werden, da die Lagerfähigkeit eingeschränkt wird. Das Produkt ist für stark gerbstoffhaltige Laubhölzer wie z.B. Eiche und Kirsche nur bedingt verwendbar.					
Zusammensetzung:	ungebleichter Schellack, Hirschhornsalz, demineralisiertes Wasser, Titandioxid (Rutil-Verfahren)					
Verarbeitung:	NATURHAUS- <i>Hartgrund</i> durch Streichen, Spritzen, Rollen oder Walzen unverdünnt auftragen. Nach jedem Auftrag trocknen lassen und mit Körnung 220 – 320 zwischenschleifen. Die Holzfeuchtigkeit darf 12% nicht übersteigen. Wässern des Holzes vor dem letzten Vorschliiff verbessert das Ergebnis. Bei abgetönten Einstellungen empfehlen wir zur Erhaltung des gleichmäßigen Farbbildes und zur Verminderung der Durchschleifgefahr einen zusätzlichen Spritzauftrag. Arbeitsgeräte mit Leitungswasser reinigen. NATURHAUS- <i>Hartgrund</i> weiß: Vor Gebrauch Pigmente vollständig aufrühren!					
Folgebehandlung:	NATURHAUS- <i>Hartwachs</i> (Art.Nr. 01050), NATURHAUS- <i>Hartwachs weiß</i> (Art.Nr. 01051)					
Trockenzeiten:	ca. 60 Minuten (20°C, 65% r.F.), forcierte Trocknung verkürzt die Trockenzeit erheblich.					
Physikalische Daten:	Dichte ca. 1,02 g/ml, Viskosität ca. 14 s (DIN 53211, Auslaufbecher 4 mm).					
Ergiebigkeit:	25 - 50 m ² /l (entspr. 20 - 40 g/m ²), je nach Untergrund und Auftragsart.					
Haltbarkeit:	Kühl, trocken und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.					
Kennzeichnung:	Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß GefStoffV und EG-Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG.					
Sicherheits- und Entsorgungshinweise:	Es besteht keine Gefahr von Selbstentzündung. Das Produkt darf deshalb auch mit konventionellen Lacken in Spritzkabinen und Spritzautomaten verarbeitet werden. Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. Angaben im EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.					
Artikel.-Nr.	00220	NATURHAUS- <i>Hartgrund Natur</i>				(farblos, keine Holzanfeuerung)
	00223	NATURHAUS- <i>Hartgrund Natur 30s</i>				(höhere Füllkraft)
	00221	NATURHAUS- <i>Hartgrund Weiß</i>				(je nach Auftragsmenge transparent bis deckend)
Gebindegrößen	750 ml	3 l	10 l	25 l	500 l	1000 l
Behältermaterial:	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP	PE/PP

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 007 / August 2007)