



Holzlasur farbig (transparent und deckend)

Seite 1 von 2

Produktinformation:	<p>Holzlasur farbig ergibt einen seidenmatten Oberflächenschutz für den Einsatz im <u>Außenbereich</u>. Der verwendete Begriff „deckend“ beschreibt lediglich eine höhere Pigmentierung, die bei einigen Farbtönen zu einem relativ geschlossenen Farbbild führen kann.</p> <p>Holzlasur farbig (deckend) ist kein Lack. Sie ist geeignet für den Einsatz auf Spielgeräten im Außenbereich und erfüllt die Anforderungen des Institutes für Fenstertechnik Rosenheim. Die Beschichtung ist diffusionsfähig, schmutz- und wasserabweisend, elektrostatisch neutral und blättert nicht ab. Sie ist zudem geeignet eine farbig nicht intakte Lasurfläche nach der Grundreinigung aufzufrischen.</p> <p>Mit Holzlasur farblos (Art.Nr. 13000) können die farbig deckenden Holzlasuren in ihrer Farbinintensität gestreckt werden, vor allem zum Auffrischen einer farbig intakten Lasurfläche.</p> <p>Bangkirai, Ipé (Lapacho), und alle Tropenhölzer mit einem Trockengewicht über 800 kg/m³ dürfen nicht mit NATURHAUS Holzlasuren beschichtet werden.</p>
Kundeninfo:	<p>Aufgrund von Farbabriss (schwächste Stelle des Lasurfilms) scharfe Kanten und Fasern vermeiden, ein Radius > 2 mm ist anzustreben!</p> <p>Die regelmäßige Kontrolle, Auffrischen, Pflege und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Benutzers.</p>
Zusammensetzung:	<p>Leinölstandöl, Holzölstandöl, Färberdistelöl, Naturharzester, Erd- und Mineralpigmente in wechselnden Anteilen, Bentonit, mineralischer Füllstoff, Paraffin/Isoparaffin, geringe Mengen bleifreier Trockenstoffe (Co-, Zr-, Ca-Fettsäuren).</p>
Vorbehandlung:	<p>NATURHAUS Imprägniergrund (Art.Nr. 10200).</p>
Vorbereitung:	<p>Zwischenschliff Körnung 180.</p>
Verarbeitung:	<p>Holzlasur farbig gut aufrühren. Unverdünnt durch Streichen, Spritzen oder Rollen auftragen. Trocknungszeiten vor jedem Auftrag einhalten. Die Gesamtschichtdicke der getrockneten Lasur muss bei 60 bis 80 µm liegen, das heißt in einer zwei- oder dreifachen Applikation erzielt.</p>
Allgemeines:	<p>Das Produkt darf generell <u>nicht</u> bei Temperaturen <u>unter + 10 °C</u> und im Außenbereich nicht bei voller Sonneneinstrahlung und Temperaturen <u>über + 27 °C</u> verarbeitet werden!</p> <p>Die Holzfeuchtigkeit darf 16% nicht übersteigen. Nicht auf feuchten Oberflächen applizieren. Arbeitsgeräte mit NATURHAUS Verdünnung für Öle (Art.Nr. 00560) reinigen.</p> <p>Die regelmäßige Kontrolle, Auffrischen, Pflege und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Benutzers.</p>
Trockenzeiten:	<p>8-14 Stunden, im Außenbereich stark witterungsabhängig, bzw. über Nacht (20 °C, 65% r. F.). Auf Tropenhölzern kann es, verursacht durch spezifische Holzinhaltsstoffe, zu Trocknungsverzögerungen kommen.</p>
Reinigung und Pflege:	<p>Siehe Reinigungs- und Pflegeanweisungen für Möbel bzw. Böden und Treppen im Außenbereich.</p>
Physikalische Daten:	<p>Dichte ca. 0,87– 0,96 g/ml, Viskosität > 25 s (ISO-Becher 2431, 3 mm, 20 °C).</p>
Ergiebigkeit:	<p>pro Auftrag 16 – 22 m²/l (entspr. 45 – 60 ml/m²), je nach Untergrund und Auftragsart.</p> <p>Formel: m² x 0,120 l/m² = Bestellmenge in l</p>
Haltbarkeit:	<p>Kühl, trocken und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde mehrere Jahre lagerfähig.</p>


Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 006 / Dezember 2017)

Holzlasur farbige (transparent und deckend)

Seite 2 von 2

Gefahrenhinweise:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008(GHS).



ChemVOCFarbV
Produktkategorie: e
Typ: Lösemittelbasis
VOC-Gehalt:
Grenzwert: 400 g/l
Ist: 317-391 g/l
Giscode: M-LL05

Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Einatmen: Dämpfe in hohen Konzentrationen können Bewusstseinsveränderungen auslösen.

Augenkontakt: Das Produkt reizt die Augenschleimhaut.

Freisetzung: Beim Auslaufen großer Mengen ist eine Wassergefährdung möglich.

Das Gemisch enthält keine Stoffe, die die Kriterien für die Einstufung als PBT- bzw. vPvB-Stoff erfüllen.

Gefahr von Selbstentzündung Bei mit diesem Produkt behafteten Materialien entsteht während der Trocknung Wärme. Lassen Sie deshalb nie brennbare Materialien, wie z.B. zusammengeknüllte Lappen, Papiere, Kleidung, Schwämme, Schleifmittel usw. liegen! Bewahren Sie diese sofort in einem mit Wasser gefüllten Behälter vollständig untergetaucht mind. 3 Tage auf.

Entsorgungshinweise:

Lappen mit vollständig ausgehärteten Rückständen können mit dem Hausmüll entsorgt oder der Verbrennung zugeführt werden. Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen.

Gebindegrößen, Behältermaterial:

750 ml 2,5 l 10 l 25 l
jeweils innen beschichtetes Weißblech

Art.Nr.	Bezeichnung Holzlasur	VOC in g/l	Dichte in g/ml	LM %
13010	<i>Kiefer transparent</i>	350	0,890	39,37
13020	<i>Eiche transparent</i>	358	0,882	40,64
13030	<i>Eiche hell transparent</i>	347	0,890	38,96
13040	<i>Teak transparent</i>	341	0,905	37,72
13060	<i>Palisander transparent</i>	350	0,885	39,58
13200	<i>Naturweiß deckend</i>	369	0,958	38,47
13210	<i>Lichtgrau deckend</i>	377	1,000	37,66
13220	<i>Staubgrau deckend</i>	355	0,953	37,26
13230	<i>Betongrau deckend</i>	362	0,920	39,40
13240-1	<i>Fehgrau deckend</i>	350	0,926	37,76
13250	<i>Kieselgrau deckend</i>	360	0,922	39,03
13260	<i>Quarzgrau deckend</i>	350	0,926	37,82
13270	<i>Steingrau deckend</i>	378	0,940	40,18
13280	<i>Verkehrsgrau deckend</i>	317	0,918	34,51
13410	<i>Walnuss transparent</i>	391	0,900	38,01
13420	<i>Pinie transparent</i>	363	0,892	40,73
13430	<i>Bernstein transparent</i>	356	0,887	40,13
13440	<i>Caramel transparent</i>	385	0,887	43,37
13450	<i>Mint deckend</i>	336	0,925	36,28
13460	<i>Graubeige transparent</i>	364	0,900	40,41
13470	<i>Bordeaux deckend</i>	342	0,937	36,48
13490	<i>Taubenblau deckend</i>	345	0,935	36,95
13500	<i>Anthrazit deckend</i>	380	0,900	42,19
13510	<i>Kiefer deckend</i>	338	0,921	36,74
13520	<i>Pastellblau deckend</i>	344	0,935	36,76
13530	<i>Pastellviolett deckend</i>	340	0,955	37,48
13570	<i>Mahagoni deckend</i>	340	0,915	37,21
13580	<i>Saharagelb deckend</i>	331	0,918	35,62
13590	<i>Amazonasgrün deckend</i>	371	0,896	41,39
13600	<i>Atlantisblau deckend</i>	328	0,970	33,79
13610	<i>Toskanarot deckend</i>	365	0,930	39,20
13620	<i>Azurblau deckend</i>	334	0,945	35,33

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 006 / Dezember 2017)